

ARVA® CEMENTO ASFALTICO

Cemento plástico asfáltico para grietas, detalles, tornillería y puntos críticos.

DESCRIPCION

ARVA® CEMENTO NEGRO es un resanador, asfáltico, de consistencia pastosa, elaborado a base bitúmenes, aceites plastificantes, cargas minerales, fibras de refuerzo y una pequeña cantidad de solventes de rápida evaporación. Que al ser aplicados forman un sello con excelentes propiedades de adherencia y elasticidad.

USOS

Para sellar, rellenar, obturar, calafatear y emboquillar juntas y grietas entre diversos materiales utilizados en la construcción. Puede usarse como sellador y recubrimiento de traslapes en techos de lamina metálica. Para sellar juntas entre paredes, techos, marcos, puertas, elementos prefabricados, entre otros. También se puede emplear como sellador en juntas de elementos de concreto, mampostería, fibro-cemento, etc. Excelente para sellar uniones de domos, salidas de tubería, bases de tinacos u otros elementos, bajantes pluviales y todas aquellas uniones y áreas críticas de la superficie a impermeabilizar.

VENTAJAS

Mantiene sus propiedades de adherencia y elasticidad por largo tiempo en interiores o exteriores. No escurre en aplicaciones de pendientes pronunciadas, ni se cuelga por calor. Absorbe movimientos moderados de dilatación y contracción. Es sumamente económico, fácil de aplicar y de larga duración. Adhiere sobre todo tipo de superficies, secas o mojadas.

CARACTERISTICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Consistencia	Pastosa	*****
Color	Negro	*****
Olor	Solvente	*****
Toxicidad	Toxico por inhalación e ingestión	*****
Materia no Volátil, %	88 – 92	ASTM D-2697
Densidad 25 °C, gr/ml	1.30 – 1.40	ASTM D-70
Penetración 25 °C, 1/10 mm	270 - 300	ASTM D-217
Punto de Inflamación, °C	45	ASTM D-92
Flexibilidad	No Agrieta	ASTM D-2939
Secado al Tacto 25 °C, min.	60	Interno

GARANTIA

3 años.

RENDIMIENTO TEORICO

Es variable, dependiendo del espesor de la grieta a tratar, o bien de los elementos a proteger.



PRESENTACION

Cubeta de 19 litros.

APLICACION

El producto se aplica sin diluir con una espátula, previa preparación de la superficie y sellado de fisuras y grietas con ARVA® SELLADOR ASFALTICO.

RECOMENDACIONES

No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 45°C. No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia. Es indispensable para la duración del producto que este sea cubierto con pintura de aluminio ó gravilla.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel. Salpicaduras en la piel se retiran con un poco de nafta y diesel o aguarrás. Si persisten las molestias acuda a su médico inmediatamente. Evite el contacto con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas. Almacenaje máximo para venta en anaquel 2 años. **IMPERARVA, S.A. de C.V.** garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad.