

IMPERCOAT PRIMARIO SBS (Antes HIDROSOL SBS)

IMPRIMADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE MODIFICADO CON SBS QUE GARANTIZA UNA MAXIMA ADHERENCIA DEL SISTEMA AL SUSTRATO. INDISPENSABLE COMO PRIMARIO PARA IMPERMEABILIZANTES AUTOADHERIBLES.

DESCRIPCION

IMPERCOAT PRIMARIO SBS es un líquido asfáltico negro de baja viscosidad, elaborado a base de bitúmenes modificados con SBS disueltos en solventes de muy rápida evaporación con un alto contenido de sólidos.

USOS

- Como imprimador o tapa poros promotor de excepcional adherencia en sistemas de impermeabilizantes prefabricados UNIPLAS AERO PLUS AUTOADHERIBLE o ALUSTICKER.
- Para impermeabilizar dalas, contra trabes, superficies de asbesto-cemento, madera, etc.
- Como impermeabilizante único en muros de colindancia.

VENTAJAS

- Su alto contenido de SBS que le proporciona una excelente adhesividad sobre todo tipo de superficie
- Su alta capacidad de penetración en elementos con poro abierto el IMPERCOAT PRIMARIO SBS permite efectuar impermeabilizaciones aún en temporadas de lluvia.
- IMPERCOAT PRIMARIO SBS forma una barrera de vapor lo que ayuda a evitar la formación de pequeños cráteres (pin holes).
- IMPERCOAT PRIMARIO SBS forma una película flexible y elástica que absorbe los movimientos de contracción y expansión de los techos.
- No necesita calentarse para su aplicación.
- Es fácil de aplicar.
- Se diluye con gasolina o thinner.

FORMA DE EMPLEO

La superficie deberá estar seca, limpia y libre de polvo, grasas, aceites y falsas adherencias.

a) COMO IMPRIMADOR DE SUPERFICIES: Se recomienda diluir el IMPERCOAT PRIMARIO SBS con dos partes de gasolina o thinner por una parte de imprimador y aplíquelo con brocha, cepillo, escoba o equipo de aspersión, procurando que la superficie quede completamente cubierta.

b) COMO PROMOTOR DE ADHERENCIA: Aplique sin diluir el IMPERCOAT PRIMARIO SBS con brocha, procurando que toda la superficie quede bien cubierta.

RECOMENDACIONES

- Evite que el material sea aplicado sobre superficies mojadas, ya que esto impedirá su correcta adherencia al sustrato.
- No aplique el IMPERCOAT PRIMARIO SBS en lugares mal ventilados o donde existan flamas o chispas.

RENDIMIENTOS

- Como imprimador o tapa poros: 6 m²/lt. (Diluido con gasolina o thinner en proporción 2 a 1).
- Como promotor de adherencia: de 2 a 3 m²/lt. (Sin diluir).

PRESENTACION

El IMPERCOAT PRIMARIO SBS se surte en:

- Cubeta de 19 lts.
- Bote de 4 lts
- Bote de 1 lt

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA	-----	LIQUIDO
COLOR	-----	NEGRO BRILLANTE
DENSIDAD	ASTM D-1475	0.95 -1.02 grs./cc.
% MATERIAL NO VOLATIL	ASTM D-2369	42.5 - 44.5 %
VISCOSIDAD BROOKFIELD Aguja 4 A, 20 r.p.m.	ASTM D-2196	400- 600 cps.

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE

ALMACENAJE

En envases cerrados y lugares frescos conserva sus propiedades durante 6 meses; en almacenajes más prolongados, agítese periódicamente.

NOTA: Evite exposiciones a fuego directo o chispas.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Alborada No. 136 10º piso, Colonia Parques del Pedregal, Del. Tlalpán, México D.F., C.P. 14010. Planta: Tecamac, Edo de Méx, Tel. 01-779-796-2220 Fax. 01779-7963542. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737-8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.mx

GARANTIA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.