

Prueba	Unidad	Valor
Viscosidad Brookfield v.7 20 rpm @ 25 °C	cps	35000 - 60 000
Densidad @ 25 °C	g/ml	1,025 - 1,075
Flexibilidad en Frio @ -5 °C		cumple
Contenido de Sólidos	%	59 - 65
Elongación	%	100 mínimo
Intemperismo acelerado 1500 horas	1500 hours	cumple
Escurrimiento en espesor de 10 mm		Sin escurrimiento
Secado al tacto(40 milésimas de pulgada en humedo)	minutos	15 -30
Secado total (40 milésimas de pulgada en humedo)	Horas	1 - 2