

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA COTIZACIÓN



AUTO-GARD[®]

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
QUE SOPORTA TRÁNSITO VEHICULAR
APLICACIÓN SOBRE CONCRETO EXISTENTE

CONCEPTO	UNIDAD
Lavado de la superficie con cepillo de cerda dura y/o pulidoras con detergente de tri-fosfato de sodio y agua para eliminar grasas existentes.	m ²
Preparación de la superficie de concreto, mordentándola con ácido muriático al 10% diluido en agua en proporción 1:1 (Alternativa 1) .	m ²
Preparación de la superficie de concreto, mordentándola mediante chorro de agregado metálico a presión (SHOT BLAST) (Alternativa 2) .	m ²
Desbastado de protuberancias a nivel de la superficie.	m ²
Resane de huecos y despostillamientos con mortero a base de una mezcla de resina epóxica (70708) con catalizador epóxico (70709) en proporción 2:1, integrada con arena sílica (malla 20/40), en proporción 1:4.	m ²
Refuerzo de fisuras hasta de 1.5 mm. de ancho con capa base de recubrimiento uretano (70410) en un ancho de 10 cm. con un espesor final en seco de 0.030".	m
Preparación con disco de esmeril de grietas con ancho mayor a 1.5 mm., incluyendo sopleteado, colocación de respaldo de polietileno, aplicación de sellador de uretano AL-SEAL y refuerzo con capa base de recubrimiento uretano (70410) en un ancho de 10 cm.	m
Aplicación con rodillo de producto primario a base de una mezcla de resina epóxica (70708) con catalizador epóxico (70709) en proporción 2:1.	m ²
Aplicación con rodillo de capa base de recubrimiento uretano (70410) para alcanzar un espesor final en seco de 0.020".	m ²
Aplicación con rodillo de capa de desgaste con recubrimiento de poliuretano (7430) para promediar un espesor en seco de 0.008", incluyendo el rociado de arena sílica (malla 16/30), a razón de 0.7 Kg./m ² . (En áreas de cajones de estacionamiento) .	m ²
Aplicación de capa de encapsulado con recubrimiento de poliuretano (7430) para promediar un espesor en seco de 0.012".	m ²
Aplicación con rodillo de una segunda capa de desgaste con recubrimiento de poliuretano (7430) para promediar un espesor en seco de 0.012 ", incluyendo el rociado de arena sílica (malla 16/30), a razón de 0.5 Kg./m ² (Solamente en áreas de circulación y en rampas en estacionamientos)	m ²
Limpieza del área de trabajo retirando residuos y escombros generados por la colocación del sistema.	m ²